

改良土品質証明書

東京都建設発生土
再利用センター利用者 各位

令和6年7月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第2種改良土
採取	令和6年6月
試料数	23試料(ただし締固め試験の対象数は4資料)

項目	実測平均値					基準値	判定
粒度試験	13.0以上	13.0~2.0	2.0~0.42	0.42~0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	26.9%	15.6%	27.3%	30.2%		
CBR試験	18.3%					3%以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.578	※	最適含水比	19.1%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。