

# 改良土品質証明書

東京都建設発生土  
再利用センター利用者 各位

令和8年3月11日

公益財団法人 東京都都市づくり公社  
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第2種改良土		
採取	令和8年2月		
試料数	17 試料 (ただし締固め試験の対象数は4 資料)		

項目	実測平均値					基準値	判定
粒度試験	13.0以上	13.0~2.0	2.0~0.42	0.42~0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
( mm )	0.0%	28.1%	15.5%	26.2%	30.2%		
CBR 試験	18.2%					3%以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.542 ※ Mg/m <sup>3</sup>		最適含水比	21.2%	-	-

※ 令和3年度以前は、g/cm<sup>3</sup>と読み替えをお願いします。