

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和8年8月17日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第2種改良土		
採取	令和8年7月		
試料数	21 試料 (ただし締固め試験の対象数は4 資料)		

項目	実測平均値					基準値	判定
粒度試験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.2%	15.6%	27.0%	30.2%		
CBR 試験	17.5%					3 % 以上20% 以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.495 ※ Mg/m ³		最適含水比	21.5%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。