

改良土品質証明書

東京都建設発生土
再利用センター利用者 各位

令和7年6月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長
阪本 虎男
(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土		
採取		令和7年5月	
試料数		20 試料（ただし締固め試験の対象数は 4 資料）	

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.7%	15.5%	26.5%	30.3%		
CBR 試 験			18.3%			3 % 以上20% 以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.574	※ Mg/m ³	最適含水比	20.4%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。